Fiche technique

OTTOCOLL® A 265 TopFix SPÉCIAL

La colle de fixation

Colle acrylique mono-composant | Pour l'intérieur | A 265

Propriétés

- Adhérence initiale élevée - Ne nécessite aucune fixation
- Durcissement rapide - Temps de compression et de fixation courts
- Apte pour pierre naturelle - Ne provoque pas de graissage des pierres naturelles
- Peut être verni(e) et poncé(e) après durcissement
- Sans solvant
- Stocker et transporter hors gel

Domaines d'application

- Collage de stuc et de moulures de plafond
- Collage de placoplâtre
- Collage de gaines en PVC
- Collage de pierres, de pierres naturelles et de céramique
- Collage d'éléments isolants, par ex. en polystyrène (Styropor®), PVC, PU etc.
- Collage de rebords de fenêtres, de plinthes, de baguettes d'enjoliveur et de marches d'escaliers
- Collage et montage de matériaux très variablescomme le bois, des matériaux dérivés du bois, des plastiques, métaux et surfacesminérales

Normes et essais

- Comportement au feu contrôlé selon EN 13501: classe E
- EMICODE® EC 1 Plus - à très faible émission
- Classe d'émissions COV française A+
- Apte pourles applications selon les avis de l'IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics, Allemagne) n°. 30+31+35

Spécification techniques

Temps de formation d'une peau à 23 °C/50 % HR [minutes]	~ 10
Température d'application de/à [°C]	+ 5 / + 35
Viscosité à 23 °C	pâteux, stable
Densité à 23 °C selon ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,3
Résistance à la température de/à [°C]	- 20 / + 80
Stabilité de stockage à 23°C/50 % HR pour cartouches/ poches [mois]	24

Les données techniques ci-dessus ne sont pas destinées à l'élaboration de cahiers de spécifications. Veuillez contacter OTTO-CHEMIE pour l'élaboration des cahiers de spécifications.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, ALLEMAGNE
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.fr

Service technique
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Prétraitement

Les supports d'adhérence doivent être propres, exempts de graisses, secs ainsi que solides.
Les surfaces d'adhérence doivent être nettoyées et débarrassées de toute impureté telle que produit de séparation, de conservation, graisse, huile, poussière, eau, résidus de colle/joint et autre substance pouvant entraver la bonne adhérence.
Nettoyage de supports non poreux : nettoyer avec OTTO Cleaner T (pas de temps d'aération nécessaire) et un chiffon propre et non pelucheux. Nettoyage de supports poreux : nettoyer mécaniquement les surfaces pour éliminer les particules non adhérentes, par exemple avec une brosse métallique ou un disque abrasif.

Remarques spéciales

Avant l'utilisation du produit, l'utilisateur doit s'assurer que les matières et matériaux de construction qui entrent en contact sont bien compatibles avec le produit même ainsi que entre eux et qu'ils ne l'endommageront ou ne le modifieront pas (changement de couleur par exemple). Dans le cas de matières et matériaux de construction qui sont mis en œuvre par la suite dans la zone du produit, l'utilisateur doit au préalable s'assurer que leurs composants ou encore leurs émanations n'affectent ou ne modifient pas le prouit (par exemple changement de couleur). Le cas échéant, l'utilisateur doit contacter les différents fournisseurs concernés.
Ne convient pas pour le collage du verre, polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyamide (PA), polytétrafluoréthylène (PTFE), des supports bitumineux, à base de cire, d'huile ou similaires.
Ne convient pas pour le collage de verre acrylique.
Ne convient pas pour le collage de miroirs.
Ne convient pas pour l'étanchéité de profilés de raccordement en métal dans la construction de toits en terrasse. Peut provoquer des corrosions.
Ne convient pas aux collages exposés à l'humidité.

Conseils d'application

Au moins une des surfaces à coller doit être absorbante. Appliquez OTTOCOLL® TopFix par points ou en ligne. Il est aussi possible d'appliquer la colle sur toute la surface (par ex. à l'aide d'une spatule). Assemblez, tant qu' OTTOCOLL® TopFix est encore humide (env. 5 min.) Fixez ou étayez les parties lourdes ou les parties ayant des sollicitations fortes. Eliminez immédiatement les surplus de colle avec un chiffon humide.
Dans certains cas il est possible que les substrats fortement absorbants nécessitent un traitement préalable avec une couche de base comme par ex. le primaire d'accrochage OTTOFLEX®.
En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l'application, il est recommandé de faire un traitement et une application du produit au préalable.
La date de péremption mentionnée sur l'emballage doit être respectée.
Nous recommandons un stockage des emballages originaux non ouverts au sec (humidité relative < 60 %) à des températures de + 15 °C à + 25 °C. Un stockage et /ou un transport de nos produits pour plusieurs semaines aux températures ou à une humidité relative augmentée(s) peut causer une réduction de la durée de stockage / durabilité respectivement à une changement des propriétés.

Conditionnement

	Cartouche 310 ml	Tonnelet 20 l
blanc perle	A265-04-C194	sur demande
Pièces par unité d'emballage	**20**	**1**
Pièces par palette	**1200**	**16**

Pour des raisons de technique de représentation, il n'est pas exclu que les coloris représentés divergent des teintes originales des produits.

Avis de sécurité

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Après le durcissement, le produit devient inodore.

Traitement des déchets

Traitement des déchets: voir la fiche de sécurité.

Informations de marque

Styropor® est une marque déposée de la société BASF SE (Ludwigshafen)
EMICODE® est une marque déposée de GEV e. V. (Dusseldorf, Allemagne)

Responsabilité

Les informations susmentionnées et nos conseils d'application, qu'ils soient donnés verbalement, par écrit ou par des essais, sont fournis en toute bonne foi, mais ne sont considérés que comme des indications non contraignantes, y compris en ce qui concerne d'éventuels droits de propriété intellectuelle de tiers. Les informations contenues dans ce document ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation de nos produits avec les procédés et les applications envisagés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits et des produits fabriqués sur la base de nos conseils d'application se font en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de la responsabilité du transformateur. Si l'application pour laquelle nos produits sont utilisés est soumise à une autorisation administrative, l'utilisateur est responsable de l'obtention de ces autorisations. Nous nous réservons le droit d'adapter le produit aux avancées techniques et aux nouveaux développements. Pour le reste, nous renvoyons à nos conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne une éventuelle responsabilité pour vices. Vous trouverez nos CGV à l'adresse www.otto-chemie.de.