



Mousse de dosage PU mono-composant

Pour l'intérieur et
l'extérieur

OP 960



Propriétés

- ▶ B1 – difficilement inflammable selon DIN 4102 partie 1
- ▶ Compatible avec un montage étanche à la fumée de portes de sécurité
- ▶ Isolation phonique de 60 dB selon EN ISO 717-1
- ▶ Coefficient d'isolation 0,036 W/mK selon DIN 52612
- ▶ Rendement d'env. 45 litres de mousse pour une bombe de 750 ml
- ▶ Peut être coupée après env. 50 minutes
- ▶ Peut être sollicitée après env. 12 heures

Domaines d'application

- ▶ Installation de fenêtres (pour le remplissage propre et contrôlé et pour l'étanchement isolant de joints de raccordement de fenêtres et de caissons de volet roulant)
- ▶ Remplissage de joints de raccordement dans le cas d'encadrements de porte à l'extérieur; n'est toutefois pas prévu pour être utilisé seul pour le montage, sans une fixation mécanique supplémentaire
- ▶ Remplissage de mousse de petites cavités murales, de passages de conduites de tous genres et d'autres espaces creux

Normes et essais

- ▶ Certificat d'essai général de la surveillance des chantiers selon DIN 4102-1 B1
- ▶ EMICODE® EC 1 Plus - à très faible émission
- ▶ Classe d'émissions COV française A+

Spécification techniques

Volume de mousse produit (EN 17333-1) [mètre linéaire]	~ 28
Rendement de mousse (EN 17333-1) [l]	~ 45
Température de bombe aérosol de/à [°C]	+ 5 / + 35 ¹
Température ambiante [°C]	+ 5 / + 35 ¹
Température du support [°C]	+ 5 / + 35 ¹
Formation d'une peau (EN 17333-3) [min]	~ 9
Facilité de coupe (EN 17333-3) [min]	~ 50
Peut être chargée, dépendant de l'épaisseur de couche [heures]	~ 12
Densité de la mousse (EN 17333-1) [kg/m ³]	~ 23



Indice d'affaiblissement acoustique de joints évalué, largeur de joints 10 mm [dB] ≥ 60

Indice d'affaiblissement acoustique de joints évalué, largeur de joints 20 mm [dB] ≥ 59

Conductibilité de la chaleur λ [W/mK] $\sim 0,036$

Résistance à la pression (EN 17333-4) [kPa] ~ 35

Résistance à la traction (EN 17333-4) [kPa] ~ 115

Allongement à la rupture (EN 17333-4) [%] ~ 12

Résistance au cisaillement (EN 17333-4) [kPa] ~ 45

Stabilité dimensionnelle (EN17333-2) [%] ± 5

Pression de durcissement (EN 17333-2) [kPa] $\sim 1,5$

Post-expansion (EN 17333-2) [%] ~ 60

Résistance à la température de/à [°C] $- 40 / + 80^2$

Stabilité de stockage à 23°C/50 % HR [mois] 12^3

Couleur rose

1) Température optimale de l'application + 20 °C

2) brièvement + 100 °C

3) à partir de la date de fabrication, entreposer les bombes aérosol, non ouvertes, verticalement

Les données techniques ci-dessus ne sont pas destinées à l'élaboration de cahiers de spécifications. Veuillez contacter OTTO-CHEMIE pour l'élaboration des cahiers de spécifications.

Remarques spéciales

Il faut qu'une bombe aérosol encore partiellement remplie soit toujours montée afin que la mousse reste sous pression dans le pistolet doseur. Fermez la vis de réglage après usage.

Ne jamais tenter d'arracher la bombe aérosol.

Ne jamais nettoyer l'adaptateur avec un outil dur.

Lorsque le pistolet de dosage n'est plus utilisé, il doit être nettoyé avec OTTOPUR Cleaner immédiatement après le dévissage. Une utilisation régulière permet de prolonger considérablement la durée de vie et la capacité fonctionnelle des pistolets de dosage.

Les résidus de mousse durcis pourront alors uniquement être retirés de façon mécanique.

Les résidus de produit frais peuvent être éliminés avec OTTOPUR Cleaner ou avec les lingettes de nettoyage OTTO. En cas de contact avec la peau laver bien avec d'eau et savon, rincer bien.

À noter: Bombe aérosol sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.


Conseils d'application

1. Nettoyez et humidifiez les supports et les parties de construction et humectez abondamment 2. Protégez les éléments de construction contre une déformation en p.ex. les coinçant 3. Bien secouez la bombe aérosol (au moins 20 fois) enlevez le couvercle de protection de la soupape. 4. Vissez la bombe aérosol dans l'adaptateur – Attention, ne pas forcer ! 5. Lors d'une première utilisation, poussez le levier d'un seul coup durant 10 secondes et laissez s'écouler pleinement la matière (Remplissage du canal avec de la mousse, ou éliminer de l'air restante) 6. Le pistolet doseur est maintenant prêt. Configuration d'utilisation: Bombe aérosol vers le haut, le pistolet horizontal. 7. Réglez le volume de la mousse avec le levier de retrait et bloquez avec la vis de réglage. 8. Avant de changer une bombe aérosol, veuillez bien secouer la nouvelle. Dévissez l'ancienne bombe aérosol, et remplacez rapidement (1 minute au maximum) avec une nouvelle bombe aérosol. 9. Veillez à changer les bombes aérosols rapidement, afin que la mousse PU ne durcisse pas dans l'adaptateur. 10. Éliminez la mousse non durcie de l'adaptateur avec OTTOPUR Cleaner 11. Enlever les résidus durcis de mousse sur la canule avec un bout de bois (ou similaire). N'endommagez pas mécaniquement les canules !

En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l'application, il est recommandé de faire un traitement et une application du produit au préalable.

La date de péremption mentionnée sur l'emballage doit être respectée.

Conditionnement

Bombe aérosol 750 ml	
 rose	OP960-85
Pièces par unité d'emballage	12
Pièces par palette	504

Avis de sécurité

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets

-
Traitement des déchets: voir la fiche de sécurité.

Informations de marque

EMICODE® est une marque déposée de GEV e. V. (Dusseldorf, Allemagne)

Responsabilité

Les informations susmentionnées et nos conseils d'application, qu'ils soient donnés verbalement, par écrit ou par des essais, sont fournis en toute bonne foi, mais ne sont considérés que comme des indications non contraignantes, y compris en ce qui concerne d'éventuels droits de propriété intellectuelle de tiers. Les informations contenues dans ce document ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation de nos produits avec les procédés et les applications envisagés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits et des produits fabriqués sur la base de nos conseils d'application se font en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de la responsabilité du transformateur. Si l'application pour laquelle nos produits sont utilisés est soumise à une autorisation administrative, l'utilisateur est responsable de l'obtention de ces autorisations. Nous nous réservons le droit d'adapter le produit aux avancées techniques et aux nouveaux développements. Pour le reste, nous renvoyons à nos conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne une éventuelle responsabilité pour vices. Vous trouverez nos CGV à l'adresse www.otto-chemie.de.