Τεχνικό φύλλο δεδομένων

OTTO StainEx

Η αλοιφή απολίπανσης για φυσική πέτρα

Ειδική αλοιφή σε βάση διαλυτών | Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους | STEX

Ιδιότητες

- Έτοιμη πάστα
- Απλή εφαρμογή
- Εάν η εφαρμογή είναι επιτυχής, μπορεί να αποφευχθεί μια λεπτομερής και δαπανηρή αποκατάσταση των επιστρώσεων φυσικής πέτρας

Πεδία εφαρμογής

- Για την αφαίρεση λιπαρών υλικών από τα μάρμαρα ή τις φυσικές πέτρες, που δημιουργούνται στις περιφερειακές ζώνες από τη χρησιμοποίηση λάθος υλικών σφράγισης

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία επεξεργασίας από/έως [°C]	+ 10 / + 25
Ιξώδες στους 23 °C	πάστα
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,2
Κατανάλωση για περ. 500 cm² με πάχος στρώσης 5mm [φυσίγγια]	1
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. για φυσίγγιο/σάκο [μήνες]	12

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Ειδικές υποδείξεις

Κάθε φυσική πέτρα έχει μοναδική σύνθεση. Γι' αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα αυξημένης λίπανσης της φυσικής πέτρας, ακόμη κι όταν η πάστα απολίπανσης χρησιμοποιείται σωστά. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σπάνιο, αλλά αναφέρεται εδώ για καθαρά προληπτικούς λόγους
Λόγω των πολλών διαφορετικών τύπων φυσικών πετρωμάτων συνιστάται να εκτελούνται προηγουμένως δοκιμές σε μη ορατά σημεία. Γι' αυτόν το λόγο δεν παρέχεται εγγύηση
Εάν η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι κάτω από + 5 °C ή πάνω από + 20 °C, μην εφαρμόζετε το OTTO StainEx.

Υποδείξεις εφαρμογής

Το OTTO StainEx μπορεί να αφαιρέσει λιπαρά υλικά των περιφερειακών ζωνών από ακατάλληλα σφραγιστικά και να διαλύσει ρύπους σε βάθος έως 2cm.
Θα πρέπει να διαπιστώσετε εάν το OTTO StainEx μπορεί να απομακρύνει τα λιπαρά υλικά εκτελώντας πρώτα μια δοκιμή.
Αυτή η πάστα δρα μόνο κατά των λιπών και δεν αφαιρεί ρύπους από ενισχυτικά πρόσφυσης, απορρυπαντικά και παρόμοια υλικά σε φυσικά πετρώματα. Το σφραγιστικό πρέπει να απομακρυνθεί εντελώς από τον αρμό.
Κατά την εφαρμογή της πάστας, οι πλευρές των αρμών πρέπει να είναι εντελώς στεγνές. Αλείψτε το OTTO StainEx στην υπό καθαρισμό επιφάνεια και τρίψτε το με μια βούρτσα. Έπειτα απλώστε ξανά OTTO StainEx, ώστε να επιτύχετε εφαρμογή

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

με πάχος τουλ. 5mm. Μετά την ξήρανση της πάστας (τουλ. 12 ώρες, ώσπου η πάστα να μετατραπεί πλήρως σε σκόνη) σκουπίστε τα υπολείμματα του στερεού υλικό με απλή ή ηλεκτρική σκούπα. Μετά τον καθαρισμό δεν πρέπει να είναι ορατές σκούρες κηλίδες. Οι βαθείς ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν με μια δεύτερη ή τρίτη εφαρμογή.
Τέλος, καθαρίστε τους αρμούς και ενώστε τους με τη σιλικόνη για φυσικές πέτρες OTTOSEAL® S 70.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Συσκευασία παράδοσης

	Φυσίγγιο 310 ml
μπεζ	STEX-20-C1378
Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας	**12**
Τεμάχια ανά παλέτα	**1248**

Υποδείξεις ασφαλείας

Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Απόρριψη

Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.