

OTTO Primer 1218

Il primer per condizioni di bagnato costanti

Combinazione di adesivi a base di solventi

PR 1218

Caratteristiche

- ▶ Primer per il miglioramento dell'aderenza su materiali assorbenti e minerali con sollecitazione da umidità costante
- ▶ Tempo di asciugatura min. 60 minuti

Campi di applicazione

- ▶ Per silicone per piscine OTTOSEAL® S 18 su materiali a base minerale (ad es. calcestruzzo, malta, malta per giunti) e ceramica
- ▶ Per il silicone adatto per alimenti ed acqua potabile OTTOSEAL® S 27 su fondi di ceramica non vetrinati
- ▶ Per siliconi per pietra naturale OTTOSEAL® S 70 e S 140
- ▶ Miglioramento dell'adesione di OTTOSEAL® M 350 su calcestruzzo e intonaco

Dati tecnici

Tempo di essiccazione a 23 ° 60 ¹
C/50 % u.r.a. [minuti]

Consumo in base ~ 80 - 200
all'assorbenza del substrato
[g/m²]

Densità a + 23 °C [g/cm³] ~ 0,9

Stabilità a magazzino a 23 ° 12
C/50 % u.r.a. [mesi]

1) Le temperature elevate abbreviano e le temperature basse allungano il tempo di essiccazione

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Pretrattamento

Le superfici da incollare devono essere pulite e occorre eliminare ogni sostanza estranea che potrebbe compromettere l'adesione, come distaccanti, conservanti, grassi, oli, polveri, acqua, residui di vecchi adesivi/sigillanti. Pulizia di superfici non porose: Pulire con OTTO Cleaner T (non è necessario un tempo di asciugatura), un panno pulito e privo di pelucchi. Pulizia di substrati porosi: Pulire le superfici meccanicamente, ad esempio con una spazzola d'acciaio o un disco abrasivo, per rimuovere le particelle libere.

Le superfici di adesione devono essere pulite, sgrassate, asciutte e stabili.

Avvertenze

Il primer è stato realizzato per gli adesivi/sigillanti OTTO al fine di garantire un'adesione ottimale in combinazione con questi ultimi. L'interazione/compatibilità con gli adesivi/sigillanti OTTO è stata testata ed approvata dal nostro reparto di assistenza tecnica. Per gli altri gruppi di prodotti OTTO, substrati o rivestimenti che non sono stati finora citati, suggeriamo di effettuare prove preliminari.

Non applicare primer e cleanprimer oltre i bordi del giunto e oltre le superfici di adesione per evitare di sporcare o di provocare



alterazioni estetiche.

Istruzioni per l'applicazione

Applicare il primer sui fianchi del giunto con un pennello adatto

Effettuare con estrema accuratezza l'applicazione del primer ed evitare di inumidire le superfici in pietra naturale attigue ai fianchi dei giunti per escludere la formazione di macchie.

Tempo di asciugatura necessario minimo 60 minuti

Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

Fornitura

	Flacone in alluminio da 100 ml	Flacone in alluminio da 250 ml	Flacone in alluminio da 1000 ml
○ incolore	PR1218-50	PR1218-51	PR1218-55
Pezzi per unità di imballaggio	15	15	5
Pezzi per pallet			

Avvertenze per la sicurezza

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

Smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo www.otto-chemie.de.