

# OTTO Primer 1227

## Il primer per materiali plastici

Combinazione di adesivi a base di solventi

PR 1227

### Caratteristiche

- ▶ Primer per il miglioramento dell'aderenza su molte materie plastiche
- ▶ Tempo di asciugatura min. 30 minuti (max. 3 ore)
- ▶ Senza toluene

### Dati tecnici

Tempo di essiccazione a 23 ° > 30 <sup>1</sup>  
C/50 % u.r.a. [minuti]

Consumo in base ~ 100 - 150  
all'assorbimento del substrato  
[g/m<sup>2</sup>]

Densità a + 23 °C [g/cm<sup>3</sup>] ~ 1,0

Stabilità a magazzino a 23 ° 12  
C/50 % u.r.a. [mesi]

1) Le temperature elevate abbreviano e le temperature basse allungano il tempo di essiccazione

Questi valori non sono idonei per redigere specifiche. Per la redazione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

### Pretrattamento

Le superfici da incollare devono essere pulite e occorre eliminare ogni sostanza estranea che potrebbe compromettere l'adesione, come distaccanti, conservanti, grassi, oli, polveri, acqua, residui di vecchi adesivi/sigillanti. Pulizia di superfici non porose: Pulire con OTTO Cleaner T (non è necessario un tempo di asciugatura), un panno pulito e privo di pelucchi. Pulizia di substrati porosi: Pulire le superfici meccanicamente, ad esempio con una spazzola d'acciaio o un disco abrasivo, per rimuovere le particelle libere.

### Avvertenze

Il primer è stato realizzato per gli adesivi/sigillanti OTTO al fine di garantire un'adesione ottimale in combinazione con questi ultimi. L'interazione/compatibilità con gli adesivi/sigillanti OTTO è stata testata ed approvata dal nostro reparto di assistenza tecnica. Per gli altri gruppi di prodotti OTTO, substrati o rivestimenti che non sono stati finora citati, suggeriamo di effettuare prove preliminari.

Non applicare primer e cleanprimer oltre i bordi del giunto e oltre le superfici di adesione per evitare di sporcare o di provocare alterazioni estetiche.

### Istruzioni per l'applicazione

Prima di applicare il primer alle superfici in materiale plastico, all'occorrenza irruvidire il substrato per migliorare ulteriormente l'adesività.

Applicare il primer sui fianchi del giunto con un pennello adatto

Applicazione del primer in modo uniforme e in strato sottile, il primer in eccesso forma una pellicola che può compromettere l'adesione

Tempo di asciugatura necessario minimo 30 minuti

Il tempo di attesa tra l'applicazione del primer e la successiva lavorazione può ammontare a parecchie ore, evitando i depositi di polvere.



Dato il gran numero di fattori che influiscono sulla lavorazione e sull'applicazione del prodotto, l'utilizzatore dovrebbe sempre effettuare una lavorazione e un'applicazione di prova.

Rispettare la data limite di utilizzo effettivo riportata sul contenitore.

## Fornitura

	Flacone in alluminio da 100 ml	Flacone in alluminio da 1000 ml
○ incolore	PR1227-50	PR1227-55
<b>Pezzi per unità di imballaggio</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
<b>Pezzi per pallet</b>		

## Avvertenze per la sicurezza

Attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

## Smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento, vedere Scheda di sicurezza.

## Garanzia

Le suddette informazioni e i nostri consigli tecnici applicativi, sia verbali che scritti o per mezzo di test, sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono vincolanti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in questo documento non esimono l'utente dall'effettuare propri test sui nostri prodotti per verificarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei nostri prodotti e dei prodotti realizzati sulla base dei nostri consigli tecnici applicativi esulano dal nostro controllo e sono pertanto di esclusiva responsabilità dell'utente. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad obblighi di approvazioni da parte delle Autorità competenti, l'ottenimento di tale approvazione sarà a carico dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto relativamente ai progressi e agli sviluppi della tecnica. Per il resto si rimanda alle nostre Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili all'indirizzo [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).