Технический паспорт

OTTOSEAL® A 221 Parkett

Масса для заделки швов в паркете

1-компонентный акрилатовый герметик | Для применения в помещениях | A 221

Свойства

- Без силикона согласно DIN 18356 - Отсутствие взаимодействия с распространенными паркетными покрытиями
- После отвердевания можно шлифовать и наносить краску - Визуально безупречная подгонка швов
- Исключить замерзание при хранении и транспортировке

Сферы применения

- Масса для обработки паркета и напольных покрытий из ламината, дерева и пробки
- Заполнитель для соединительных швов между полом и плинтусом, дверными порогами и другими элементами
- Заполнитель для деформационных швов на деревянных конструкциях

Стандарты и испытания

- Соответствует требованиям пожарной безопасности согласно EN 13501: класс E
- Класс эмиссии ЛОС по французской классификации A+
- Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 8+12+31+35 Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)

Технические характеристики

Время образования плёнки при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [минут]	~ 10 - 15
Отвердение за 24 часа при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [мм]	~ 1 - 2
Температура нанесения от/до [°C]	+ 5 / + 35
Вязкость при 23 °C	пастообразный, стойкий
Плотность при 23 °C на соответствие стандарту ISO 1183-1 [г/см³]	~ 1,3
Твёрдость по Шору типа A на соответствие стандарту ISO 868	~ 30
Температурная стойкость от/до [°C]	- 20 / + 80
Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 %, картридж/флакон [месяцев]	18 [1]

1) Хранить в не замерзающем помещении

Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Германия
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.ru

Технический отдел OTTO
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ

Особые указания

Перед использованием продукта пользователь должен убедиться, что материалы, контактирующие с продуктом, совместимы с ним и друг с другом, не повреждаются его и не изменяются при обработке (например, не меняют цвет). Следует также заранее убедиться, что ингредиенты или испарения материалов, которые позднее будут использоваться в зоне нанесения продукта, не ухудшают качество и не изменяют свойств (напр., цвет) продукта. При необходимости проконсультируйтесь с производителем соответствующих материалов.
Во время отвердевания / высыхания цвет герметика может меняться. Окончательный цвет достигается после полного отвердения.
На промасленных поверхностях и промасленном дереве возможны проблемы с прочностью крепления и совместимостью герметика. Советуем провести предварительные испытания.

Указания по применению

Наносите заполнитель для швов в течение 5 минут. Для отвердевания необходимо прибл. от 2 до 14 дней в зависимости от толщины шва.
В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.
Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.
Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов.

Варианты поставки

Глянцевые цвета

	310 мл, картридж
старинно-белый	A221-04-C51
темный бук	A221-04-C66
светлый бук	A221-04-C53
античный дуб	A221-04-C700
тёмный дуб	A221-04-C1237
светлый-дуб	A221-04-C64
обычный дуб	A221-04-C98
пепельный	A221-04-C884
пепел, сосна, ель	A221-04-C105
серая смесь	A221-04-C71
вишня	A221-04-C17
лиственница	A221-04-C104
красное дерево	A221-04-C29
тик	A221-04-C101
Штук на единицу упаковки	**20**
Штук на поддоне	**1200**

В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции. Чтобы получить точное представление о цвете, запросите наши оригинальные образцы цвета.

Указания по технике безопасности

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.
После отвердевания продукт не имеет запаха.

Утилизация

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

Ответственность за дефекты продукции

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует

рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте www.otto-chemie.de.