Technický list

OTTO Cleanprimer 1226

Špeciálny čistiaci primer

Čistič s obsahom rozpúšťadiel s adhéznou prímesou | PR 1226

Charakteristika

- Čistenie a zlepšenie priľnavosti na nesavých materiáloch (kovy, plasty, sklo atď.)
- Nevyžaduje si čas na odvetranie
- Bez obsahu toluénu

Oblasti aplikácie

- Zlepšuje priľnavosť špeciálneho silikónu OTTOSEAL® S 54 na plochách s liatym asfaltom
- Zlepšuje priľnavosť OTTOCOLL® S 81 na PVC

Technické vlastnosti

Čas sušenia pri 23 °C/50 % RVV [minút]	0
Spotreba závisí od pohltivosti povrchu [g/m²]	~ 30 - 50
Hustota pri + 23 °C [g/cm³]	~ 0,8
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov]	12

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-CHEMIE.

Predúpravy

Všetky lepiace povrchy musia byť čisté a akékoľvek znečisťovacie prvky ako mazadlá, konzervačné látky, oleje, prach, voda, staré lepidlá či tmely a iné látky, ktoré by mohli ovplyvniť lepenie by mali byť odstránené. Čistenie neporéznych povrchov: Čistenie čistiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebná žiadna doba odvetrávania) a čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Čistenie poréznych povrchov: Povrchy vyčistite mechanicky, napr. oceľovou kefou alebo brúsnym kotúčom, od voľných častíc.

Dôležité informácie

Čistiaci primer bol vyvinutý pre OTTO tmely / lepidlá aby sa v ich kombinácii zaistila optimálna priľnavosť. Interakcia / kompatibilita s OTTO tmelmi / lepidlami bola testovaná a uvedená našim technickým oddelením.
Neaplikujte primer a cleanprimer mimo spojových hrán a lepiacich povrchov aby ste sa vyhli znečisteniu / optickým zmenám.

Informácie o aplikácii

Na prípravu podkladov a dosiahnutie najlepšej lepiacej sily očistite použitím Cleanprimera nanesením čistou utierkou a použitím dostatočného tlaku.
Na asfalt odporúčame aplikovať primer rovnomerne štetcom
Nie je potrebný žiadny čas na schnutie
Doba medzi aplikáciou primera a pokračovaním aplikácie sa môže predĺžiť o niekoľko hodín, ak sa vyhne nahromadeniu prachu.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.sk

OTTO technické oddelenie
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

TMELENIE A LEPENIE

Balenie

	100 ml hliníková fľaša	1000 ml hliníková fľaša
bezfarebný	PR1226-50	PR1226-55
Kusov na baliacu jednotku	**15**	**5**
Kusov na paletu		

Bezpečnostné opatrenia

Viď bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradzujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.