

OTTO Primer 1216

Primer na prírodný kameň a kov

Kombinácia adhézneho prostriedku s obsahom rozpúšťadiel

PR 1216

Charakteristika

- ▶ Primér na zlepšenie priľnavosti na prírodnom kameni, kovových materiáloch a niektorých plastoch
- ▶ Čas na odvetranie nie je potrebný na hladkých, neabsorbujúcich podkladoch
- ▶ Bez obsahu toluénu

Oblasti aplikácie

- ▶ Zlepšuje priľnavosť OTTO tmelov na kovových materiáloch (napr. nehrdzavejúca oceľ, eloxovaný hliník, meď, zinkovaná oceľ a chróm) a kovoch s upraveným povrchom (napr. glazúra, nekorózna oceľ)
- ▶ Zlepšuje priľnavosť silikónu S 70, S 80, S 117 a S 140 na mramore a iných prírodných kameňoch, ako aj umelom kameni a betónových paneloch
- ▶ Zlepšuje priľnavosť na niektorých plastoch (napr. PVC) a na lazúrach obsahujúcich rozpúšťadlá



Technické vlastnosti

Spotreba závisí od pohltivosti ~ 30 - 50
povrchu [g/m²]

Čas sušenia pri 23 °C/50 % 0
RVV [minút]

Hustota pri + 23 °C [g/cm³] ~ 0,8

Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % 12
% RVV [mesiacov]

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

Predúpravy

Všetky lepiace povrchy musia byť čisté a akékoľvek znečisťovacie prvky ako mazadlá, konzervačné látky, oleje, prach, voda, staré lepidlá či tmely a iné látky, ktoré by mohli ovplyvniť lepenie by mali byť odstránené. Čistenie neporéznych povrchov: Čistenie čistiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebná žiadna doba odvetrávania) a čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Čistenie poréznych povrchov: Povrchy vyčistíte mechanicky, napr. oceľovou kefou alebo brúsnym kotúčom, od voľných častíc.

Dôležité informácie

Primer bol vyvinutý pre OTTO tmely / lepidlá aby sa v ich kombinácii zaistila optimálna priľnavosť. Interakcia / kompatibilita s OTTO tmelmi / lepidlami bola testovaná a uvedená našim technickým oddelením. Pre ostatné skupiny produktov, podkladov a náterov OTTO, ktoré nie sú horeuvedené odporúčame skúšobné testy. Neaplikujte primer a cleanprimer mimo spojových hrán a lepiacich povrchov aby ste sa vyhli znečisteniu / optickým zmenám.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.sk

💡 OTTO technické oddelenie
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

OTTO
CHEMIE
TMELNIE A LEPENIE

Informácie o aplikácii

Aplikujte primer bavlnenou alebo vhodnou papierovou utierkou, nie štetcom.

Aplikujte primer v tenkej vrstve a rovnomerne, nadmerné množstvo vytvorí povlak, ktorý naruší lepiacu silu

Aplikujte primer obzvlášť opatrne a vyhnite sa zamokreniu povrchu prírodného kameňa pod spojovými hranami aby ste predišli tvoreniu škvŕn.

Na hladkých podkladoch nie je potrebný čas na schnutie.

Pozorujte čas schnutia aspoň 15 minút na štruktúrovanom alebo savom povrchu.

Doba medzi aplikáciou primera a pokračovaním aplikácie sa môže predĺžiť o niekoľko hodín, ak sa vyhne nahromadeniu prachu.

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie

	100 ml hliníková fľaša	250 ml hliníková fľaša	1000 ml hliníková fľaša
○ bežfarebný	PR1216-50	PR1216-51	PR1216-55
Kusov na baliacu jednotku	15	15	5
Kusov na paletu	–	–	–

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradzujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.