

OTTOFLEX® Spojovací základ

Základný náter na zlepšenie príľnavosti pre nesavé podklady

Syntetická živcová disperzia na báze butadién styrén

Pre interiéry a exteriéry

OFHG



Charakteristika

- Základný náter na podlahy a steny zlepšujúci príľnavosť
- Zabezpečenie vysokej pevnosti aj pri hustých a hladkých podkladoch ako sú glazované dlaždice
- Pri nesavých podkladoch veľmi krátka doba schnutia 1 hodina, pri savých podkladoch žiadna doba schnutia
- Kompatibilná s bežne dostupnými lepidlami na obkladačky a nátermi bez rozpúšťadiel
- Bez rozpúšťadiel
- Skladovanie a preprava mimo mrazu



Oblasti aplikácie

- Základný náter a spojivo na savé a nesavé podlahy a steny vo vnútornom a vonkajšom priestore, pred lepením keramických obkladov
- Vhodné pre najrôznejšie podklady, ako sú napr. hydraulicky tvrdené cementové, vápenné a sadrové omietky, sadrové obklady, sadrovláknité dosky, murivo, pórobetón, vápenec, cementové, anhydritové, magnezitové potery a potery z liateho asfaltu, drevené podlahy, samonivelačné podlahové vyrovnávacie hmoty, prírodný kameň, glazované dlaždice, oceľ a sklo
- Vytvára bezpečné spojenie s nasledujúcimi nátermi a tenkými vrstvami malty na báze vody

Normy a testy

- GISCODE BSW10
- EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
- Francúzska emisná trieda VOC A+

Technické vlastnosti

Teplota spracovania od/do [°C]	+ 5 / + 25
Hustota pri + 23 °C [g/cm³]	~ 1,3
hodnota pH	~ 8
Viskozita pri 23 °C [mPas]	~ 2000
Obsah pevných látok [%]	~ 65
Doba schnutia pri nesavých podkladoch pri teplote 15 °C a 50 % relatívnej vlhkosti [h]	~ 1 ¹
Tepelná odolnosť od/do [°C]	- 20 / + 80
Spotreba pri hladkých, nesavých podkladoch (napr. oceľ, sklolaminát, dlaždice) [g/m²]	50 ²

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO
 ☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
 www.otto-chemie.sk

OTTO technické oddelenie

☎ +49 8684 908-4300
 @ tae@otto-chemie.de


TMLENIE A LEPENIE

Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov]	12 3 4
Farba	modrá

- 1) Po uplynutí tejto doby je spojovací mostík tak preschnutý, že stojaca voda ho už nerozmočí. Doba schnutia je závislá na teplote vzduchu a stavebného objektu, na prúdení a vlhkosti vzduchu.
- 2) V závislosti na savosti a zložení podkladu sa môže spotreba zvýšiť až na 250 g/m².
- 3) z výroby
- 4) Skladovanie chránené pred mrazom

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

Predúpravy

Podklad musí byť pevný, únosný, rovný a tiež bez oleja, mastnoty, prachu a ďalších deliacich vrstiev.

Zvyšková vlhkosť nesmie prekročiť tieto hodnoty:

Cementový poter: 2 %

Anhydritový poter: 0,5 %

Anhydritový poter vyhrievaný: 0,3 %

Sadrou viazaná omietka: 1 %

(meranie pomocou prístroja na meranie vlhkosti metódou CM)

Informácie o aplikácii

Pred použitím dobre premiešajte alebo pretrepte a aplikujte pomocou maliarskeho valčeka. Pri nesavých podkladoch nanášajte neriedené, v prípade savých podkladov naneste zriedené vodou v pomere 1:1.

Pri použití vo vlhkých priestoroch alebo vonku je potrebné náter chrániť vhodnou hydroizoláciou (OTTOFLEX ochranná hydroizolačná vrstva (vhodná len pre vlhké priestory), alebo OTTOFLEX hydroizolačná vrstva).

Následné nátery možno aplikovať bez medzisušenia v prípade savých podkladov, pri nesavých podkladoch, ako sú glazované dlaždice, oceľ, sklo, sklolaminát, sa musí doba schnutia dodržiavať.

Nevhodné pre lepidlá obsahujúce rozpúšťadlá

Okamžite po použití je potrebné znečistené plochy a nástroje vyčistiť vodou.

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Balenie

	1 kg plastová fľaša	6 kg plastové vedro
 bledomodrá	OFHG-48	OFHG-45
Kusov na baliacu jednotku	10	1
Kusov na paletu	480	45

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o ochrannej známke

EMICODE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti GEV e. V. (Dusseldorf, Nemecko)

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.