



1K akrylátová tesniaca hmota

Pre interiér

A 221

## Charakteristika

- ▶ Bez silikónu v súlade s DIN 18356 - Žiadna interakcia s parketovými povrchmi, ktoré je možné bežne kúpiť
- ▶ Po vytuhnutí je povrch natierateľný a brúsiteľný - Opticky bezchybné prispôsobenie škár
- ▶ Skladovanie a preprava mimo mrazu

## Oblasti aplikácie

- ▶ Škárovacia hmota na parkety, laminátové podlahy, drevené a korkové podlahy
- ▶ Škárovacia hmota na spoje k iným materiálom, napr. k podlahám, podlahovým lištám a iným komponentom
- ▶ Škárovacia hmota na utesnenie škár na dreve

## Normy a testy

- ▶ Zodpovedá požiadavkám vlastností pri požari podľa EN 13501: Trieda E
- ▶ Francúzska emisná trieda VOC A+
- ▶ Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 8+12+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)

## Technické vlastnosti

Čas tvorby kože pri 23 °C/50 % RVV [minút]	~ 10 - 15
Tvrdnutie za 24 hodín pri 23 °C/50 % RVV [mm]	~ 1 - 2
Teplota spracovania od/do [°C]	+ 5 / + 35
Viskozita pri 23 °C	pastovitý, pevný
Hustota pri 23 °C podľa ISO 1183-1 [g/cm <sup>3</sup> ]	~ 1,3
Shore tvrdosť podľa ISO 868	~ 30
Tepelná odolnosť od/do [°C]	- 20 / + 80
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV pre kartušu/fóliu [mesiacov]	18 <sup>1</sup>

1) Skladovanie chránené pred mrazom

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

## Dôležité informácie

Pred použitím produktu sa musí užívateľ presvedčiť, že materiály v oblasti kontaktu s týmto produktom sú kompatibilné a nevedú k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie). Pri materiáloch v priamom kontakte alebo použitých v blízkosti sa musí užívateľ ubezpečiť, že ich zložky alebo výpary nebudú viesť k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) výrobku. Prípadne by sa mal užívateľ poradiť s výrobcou príslušného materiálu.

Tuhnutie / schnutie vedie k zmene farby tmelu. Konečná farba sa dosiahne až po úplnom stuhnutí.

Problémy s príľnavosťou a kompatibilitou s tmelom sa môžu vyskytnúť na mastných povrchoch ako aj na olejovitom dreve.

Prosím vykonajte skúšobné testy.



## Informácie o aplikácii

Škárovacia hmota sa musí vyhladiť do 5 minút. Tuhnutie trvá asi od 2 do 14 dní podľa hrúbky spoja.















Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Odporúčame skladovať lepidlá / tmely v neotvorených pôvodných baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotách +15 °C až do +25 °C. Ak sa produkty skladujú a / alebo prevážajú pri vyšších teplotách / vlhkosti vzduchu po dlhšiu dobu (pár týždňov), môže sa objaviť zmenšenie trvanlivosti alebo zmeny vlastností materiálu.

## Balenie

### Lesklé farby

	310 ml kartuša
 stará biela	A221-04-C51
 zjemnený buk	A221-04-C66
 svetlý buk, kanadský javor	A221-04-C53
 antik dub	A221-04-C700
 dub tmavý	A221-04-C1237
 svetlý dub	A221-04-C64
 rustikálny dub	A221-04-C98
 prírodný jaseň	A221-04-C884
 jaseň, borovica, smrek, európsky javor	A221-04-C105
 špárovacia sivá	A221-04-C71
 čerešňa	A221-04-C17
 červený smrek	A221-04-C104
 mahagón, merba	A221-04-C29
 tík, afrormózia	A221-04-C101
<b>Kusov na baliacu jednotku</b>	<b>20</b>
<b>Kusov na paletu</b>	<b>1200</b>

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

## Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Po vytvrdnutí je produkt bez zápachu.

## Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

## Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).